



PROCESS SOKKEL



Sarah & August



Vanuit schetsen gekomen tot het ontwerp van de sokkel
Deze hebben wij vervolgens gedigitaliseerd in Fusion360



Vanuit Fusion360 hebben wij een Gcode gemaakt zodat deze vorm gefreesd kan worden met de 3As frees. Vervolgens freest de frees een PU Schuimplaat



Het model gesneden in PU schuim had wel nog wat nabewerking nodig. Dus we hebben deze opgeschuurt en glad gemaakt met schuurpapier. Vervolgens hebben we deze mal bij V&A gegoten



De mal moest een tijd drogen (ongeveer een week) voordat we deze konden behandelen met een loswas voor mallen. Deze hebben wij in 3 lagen in de mal gesmeert met kwasten



De mal hebben we ingesmeerd met epoxy en vervolgens hebben wij hier 2 glasvezelmatten in gedrappeerd.



**Als laatste stap hebben wij schroefjes in de natte epoxy gedrukt zodat hier later een plaat op kan komen die de ipad fixeerd
Na 1 week hebben wij de vorm uit de mal gehaald.**



Helaas hebben wij dit project wegens omstandigheden van de crisis nog niet kunnen afmaken. Zodra wij weer samen kunnen afspreken en de werkplaats in mogen gaan we de sokkel natuurlijk verder realiseren